

飛驒炭マットビニールと竹炭マットの調湿比較

ビニールシート上の飛驒炭マット



土壌の上に敷き詰めた竹炭マット



飛驒炭マットの床下風景




竹炭マットを敷き詰めた床下風景



調湿試験 H17. 9. 22~H17. 10. 12

飛驒炭マットビニールと竹炭マットの調湿比較



飛驒炭マットビニールと竹炭マットの調湿比較を行った。竹炭は土壌の上に直接施工してある。平均湿度値で6.4%・最高湿度値で3.5%・最低湿度値で8%飛驒炭ビニールが竹炭よりも湿度を下けている。