

## 飛騨炭ビニールと竹炭マットの説明

ビニールの上に敷き詰めた木炭マットと土壌の上に施工した竹炭マットで調湿試験を行った。

平成17年9月22日～10月12日の20日間床下試験を行った。

木炭マットが平均湿度値で6.4%、最高湿度値で3.5%、最低湿度値で8%、竹炭マットよりも湿度を抑えた。ビニールを併用すると下からくる湿気を止めるので、全体的に湿度を抑えている。

しかし、木炭マットは竹炭マットよりも、湿度の下げ幅が大きい。

木炭マットの動き幅は、竹炭マットよりも大きく動くようである。